Analyse Sommaire & Information sur les Tailles

Caractéristiques	
Apparence	M
Dureté (Abrasives)	MOH 3.5
Densité apparence	0.450-0.810g/L
Point éclaire	192°C
Humidité	5.5-13%
pH	5.5-6.5

Analyse Chimique	
Cendre	0.60%
Cellulose	55-70%
Lignine	19-22%
Solubilité dans l'eau	Non hydrolysable

Granulométrie Principale

Produit / Granulométrie	0/100	100/200	100/300	200/300	6/12	4/6	3/6	16/5	12/3	12/3E	CAG 16/10
0-0.09mm	0.070-0.12mm										
0.10-0.19mm		0.10-0.20mm	0.10-0.30mm								
0.20-0.29mm				0.20-0.30mm	0.20-0.45mm						
0.30-0.39mm											
0.40-0.49mm						0.45-0.75mm	0.45-1mm				
0.50-1mm								0.75-1.4mm	1-1.7mm		
1.1-1.5mm										1.4-1.7mm	
1.6-2mm											1.7-2.4mm
2.1-2.5mm											